

## บทที่ 4

### ผลการวิจัย

#### 4.1 ผลการศึกษาการผลิตพลาสติกชีวภาพจาก bacterial cellulose


จากการทดลองศึกษาประสิทธิภาพ จากการผลิตพลาสติกชีวภาพจาก bacterial cellulose จากแหล่งคาร์บอน แตกต่างกันได้แก่ Xylose , Arabinose , Glucose และ Sucrose โดยใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเลี้ยงเชื้อ HS (Herstin – Schramm) ใช้เวลาศึกษาเป็นเวลา 5 วัน ดังภาพที่ 4.1 และ 4.2 แสดงภาพผลผลิตแบคทีเรียเซลลูโลส นอกจากนี้ พบว่า Glucose มีผลผลิตในการสังเคราะห์ Cellulose ได้ดีที่สุด 16% และ Xylose , Sucrose และ Arabinose โดยมีประสิทธิภาพการสังเคราะห์ Cellulose ที่ 12 , 10 , 6 % ตามลำดับ ดังภาพที่ 4.3



ภาพที่ 4.1 แสดงการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสในงานเพาะเชื้อ




ภาพที่ 4.2 แสดงพลาสติกชีวภาพที่ได้จากแบคทีเรียเซลลูโลส




ภาพที่ 4.3 แสดงประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ Cellulose จากแหล่งคาร์บอนต่างๆ

#### 4.2 ผลการศึกษาสภาวะความเป็นกรด ต่าง และระดับความหวานของวุ้นพืชน้ำในแต่ละแหล่งคาร์บอน

จากภาพที่ 4.4 และภาพที่ 4.5 พบว่าแหล่งคาร์บอนจาก Arabinose มีค่า pH สูงสุด คือ 5 ส่วน Xylose , Sucrose , Glucose มีค่าเท่ากันคือ 4 ส่วนระดับความหวานในแหล่งคาร์บอน Glucose (11 brix) ส่วน Arabinose , Sucrose และ Xylose มีค่าความหวาน (9 , 7 , 6 Brix) ตามลำดับ



ภาพที่ 4.4 กราฟแสดงค่า pH



ภาพที่ 4.5 กราฟแสดงค่า Brix

### 4.3 ผลการทดสอบผลผลิตของ *Acetobacter Xylinum* ว่าเป็นคาร์โบไฮเดรต ประเภท แป้งหรือเซลลูโลส

ตารางที่ 4.1 แสดงการทดสอบคาร์โบไฮเดรต โดยการทดสอบผลผลิตของ *Acetobacter Xylinum* พบว่าชุดทดลองที่ 1 เมื่อนำผลผลิตที่ได้ปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่อง Centrifuge และนำไปหยดด้วยสารละลายไอโอดีน ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง แสดงว่าผลผลิตนี้ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรต ประเภทแป้ง ส่วนในชุดทดลองที่ 2 แสดงผลการทดสอบผลผลิต *Acetobacter Xylinum* พบว่า เมื่อนำผลผลิตที่ได้ไปต้มกับกรด  $H_2SO_4$  แล้วจึงนำไปทดสอบกับสารเบเนดิกต์ พบตะกอนสีแดง อีฐ แสดงว่าผลผลิตนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทเซลลูโลส

ตารางที่ 4.1 แสดงการทดสอบคาร์โบไฮเดรต โดยผลการทดสอบผลผลิตของ *Acetobacter Xylinum*

แหล่งคาร์บอน	แป้ง	เซลลูโลส
Glucose	-	✓
Xylose	-	✓
Arabinose	-	✓
Sucrose	-	✓